

BISON® MONTAGEKIT EXTREME GRIP

Adeziv de constructii, foarte puternic, fara solvent



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de constructii, de calitate superioara, fara solventi, pe baza pe dispersie de polimeri acrilici. Are o aderență initială foarte puternică și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafețe poroase. Este ușor de utilizat și are capacitate de umplere.

DOMENIU DE UTILIZARE

Asigura lipirea puternică pentru o gamă largă de materiale (de construcții) precum: lemn, piatră, metal și o varietate de materiale sintetice pe aproape orice tip de suprafață: piatră, beton, lemn, metal, materiale sintetice, ipsos, gips carton, etc. Poate fi utilizat atât în interior cât și în exterior. Excelent pentru asamblări variate, de ex. cadre de lemn, plinte, praguri, glafuri, panouri utilizate în construcții, lambriuri, sipci, frize din lemn,

igheaburi, semnalizatoare și indicatoare pentru uși, numere de casă, panouri, praguri, plăci ceramice, cârlige de suspendare, prize, cutii. Nu este indicat pentru lipirea materialelor neporoase între ele. Nu este adecvat pentru zone cu permanentă umiditate și/sau pentru materialele aflate în contact permanent cu apă. Nu este adecvat pentru oglinzi, polietilenă (PE) și polipropilenă (PP).

PROPRIETATI

- foarte puternic
- aderență initială foarte puternică
- permanent elastic
- cu capacitate de umplere
- adecvat și pentru suprafețe denivelate
- aderență rapidă
- rezistență la umiditate și căldură
- înlocuiește cu succes cuiele și suruburile

PREGATIRE

Condiții de aplicare: Nu utilizați la temperaturi sub +5°C.

Pregătirea suprafețelor: Suprafețele ce urmează să fie lipite trebuie să fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf. Ambele suprafețe trebuie să fie poroase. Asigurați-vă că suprafețele sunt solide.

Unelte necesare: Utilizați un pistol pentru adeziv BISON Click Gun pentru a aplica adezivul. Un ciocan de cauciuc pentru tapare.

APLICARE

Consum specific: Placi și panouri: aprox. 5-8 m²/kg în funcție de greutatea materialului. Sipci, plinte, cadre de lemn: aprox. 4-6 m² suprafață lipită.

Instrucțiuni de utilizare: Taiati varful de plastic deasupra filetelui, atașati aplicatorul din plastic și decupați oblic (deschidere de cel puțin 5 mm diametru). Aplicați adeziv în linii sau puncte la o distanță de 20-30 cm în funcție de greutatea materialului. Asigurați-vă că adezivul este aplicat în colțuri și margini. Atunci când aplicați adezivul pe suprafețe mai mari, aplicați într-un strat subțire și uniform pe una din suprafețe utilizând un spaclu zimțat. Îmbinați imediat partile destinate lipirii imediat cu o mișcare de

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

alunecare și presati ferm. Adezivul permite efectuarea de modificări de poziție. Dacă este necesar, asigurați suportul până la uscarea completă.

Pete: Petele proaspete se îndepărtează imediat cu apă. După uscare, adezivul se îndepărtează doar pe cale mecanică.

Recomandare: Utilizați Bison Poly Max pentru lipirea pietrei naturale, și a suprafețelor neporoase. Bison Poly Max este ideal și pentru lipirea materialelor aflate în zone cu umiditate crescută și/sau expuse la contactul permanent cu apă.

TIMP USCARE

Uscare completă: aproximativ 24 de ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: bună

Rezistența la apă: limitată

Rezistență la temperatură: de la -20°C până la $+100^{\circ}\text{C}$

Rezistența la radiații UV: foarte bună

Rezistența la chimicale: bună

Comportamentul la vopsire: foarte bun

Elasticitate: bună

Capacitate de umplere: bună

DATE TEHNICE

Baza: dispersie din polimeri acrilati

Culoare: alb

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox. 65%

Densitate: aprox. $1,28 \text{ g/cm}^3$

Aderența inițială: aprox. $0,12 \text{ N/cm}^2$

Aderența finală: aprox. 800 N/cm^2

Contractie: aprox. 35%

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricației. Perioada limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului. A se depozita în spații uscate, răcoroase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro