



FISA TEHNICA

Sadolin ACTIVE PLUS LAZURĂ SATINATĂ CU PROTECȚIE ACTIVĂ

Nr:254 Editia:1 Revizia:2

Data:03.08.2020

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Lazura satinată pe bază de dispersie apoasă acrilică, pigmenți rezistenți și aditivi specifici. Formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV și a intemperiei. Pelicula de lazura este flexibilă și aderentă timp îndelungat, având totodată și o bună rezistență la atacul ciupercii albastre și a mușgaiului. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă. Nu este recomandat pentru pardoseli. Durabilitate sistem: până la 8 ani, în condițiile strictei respectări a recomandărilor producătorului (eticheta și fișa tehnică).

UTILIZARE:

Recomandat pentru finisarea decorativă și de protecție a elementelor și a construcțiilor din lemn: uși, tocuri de uși și ferestre, pergole, obloane, garduri, mobilier de grădină, căsuțe din lemn, cabane.. Este interzisă aplicarea produsului pe suprafețe care intră în contact direct cu alimente, furaje, apă potabilă. Nu se recomandă pentru pardoseli.

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %	masic : 35-39;
Densitate, (20±0,5)°C, g/cm³	1.01-1.07
COV	Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru Interioare/exteroare incluzând lacuri opace pentru lemn”; Valoare limită maximă COV, g/l: 130 (2010); Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 70.
Culoare	incolor, mahon stejar, teak, palisandru
Aspect peliculă	uniform satinată
Uscare la atingere, 20°C	1 oră
Uscare pentru recăperire, 20°C	4 - 6 ore
Uscare pentru manipulare, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	7 zile
	Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	- Se șterge capacul ambalajului de contaminanți; - Se condiționează produsul la temperatura de 10 ÷ 30 °C; - Se omogenizează înainte și în timpul utilizării; - Nu necesită diluare.
-------------------------	---

Pregătire suprafața:

- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, degresate, șlefuite netede și solide, cu umiditatea de max. 18%. Suprafețele acoperite de mușgai trebuie curățate până la lemnul curat sau înlocuite cu o suprafață nouă. Zonele cu rasina sau petele de grăsimi se curată punctual, cu **GRUNDSOLV** diluant sintetic (compatibil D509).

Orice produs de acoperire aplicat anterior trebuie înlăturat; suprafețele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediază cu **ROST CHIT REPARATII** nuanțat cu **savana** coloranți.

- Șlefuirea, arderea stratului vechi de vopsea, etc. pot genera praf și/sau vapori periculoși. Ori de câte ori este posibil, relucrați într-un mediu umed. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție personal
- 1. Se grunduiesc cu 1-2 straturi de grund **Sadolin BASE PLUS** sau **savana grund cu tripla protecție, pe baza de apă, importiva mucegaiului, putregaiului și anticari**, până la saturația lemnului, uscare 24 ore

Recomandari:

- *partile din lemn tăiat transversal se acopera cu un strat suplimentar de produs;*
- *numărul final de straturi de lazura (2 sau 3) depinde de gradul de absorbție a lemnului, de nuanța dorită și de agresivitatea condițiilor meteorologice, la care urmează să fie expusă suprafața lăcuită. Perioada de protecție depinde de toate aceste aspect*
- *suprafețele mari se recomandă a fi lăcuite într-o singură etapă fără întreruperi;*
- *se recomandă aplicarea cât mai uniformă a grosimii lacului pe suport.*
- *pentru suprafețele mari de construcții (grinzi, lambriuri, streșini), lăcuirea se face pe ambele părți pentru a uniformiza absorbția de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia;*
- *se va utiliza produs dintr-un singur lot. Numărul lotului se află înscris pe ambalaj.*
- *culoarea produsului este prezentată pe ambalaj și are scop informativ. Culoarea finală va depinde de culoarea inițială a lemnului și de numărul de straturi aplicate. Vopseaua reală este disponibilă la punctele de vânzare. Informații detaliate privind utilizarea sunt disponibile în Fișa Tehnică a produsului pe www.sadolin.ro.*

ATENȚIE!

- **în zona de aplicare aerul să nu fie impurificat cu abur, fum, particule de praf, particule de vopsea de alt produs ;**
- **Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării lacului. La temperaturi scăzute, aflate în afara intervalului recomandat, timpii de uscare pot crește simțitor**
- **Nu se va aplica în condiții de expunere directă la radiația solară**
- **Nu se aplică produsul peste pelicule vechi, indiferent de natura lor.**
- **Aplicati produsul în sistem cu grundul Sadolin BASE PLUS sau savana grund pe bază de apă, cu triplă protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifunghi**
- **Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (variantele incolore nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final). Varianta incoloră, ca atare se va utiliza numai ca al treilea strat, aplicat peste două straturi din același produs colorat**
- **Aplicarea neuniformă a produsului generează colorarea inegală a lemnului.**
- **Folosiți echipament de protecție corespunzător.**



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

F-PO-09-09, rev. 2.

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.
- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

Grosime peliculă

ud: 85 – 100 microni;

Număr de straturi

uscata: 30 – 35 microni

Randament teoretic de aplicare

2-3 straturi După uscarea primului strat, suprafata se slefuieste cu șmirghel de granulație max. 150

10 – 12 mp/l/strat

Consumul depinde foarte mult de gradul de pregatire si finisare al suprafetei si de esenta lemnului utilizat.

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min- Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 18%	max. 70%

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii, atât in timpul aplicării cât și în perioada uscării.

Mod de aplicare

Numai cu pensula

Curățare echipament de lucru

Aplicarea se face uniform, fara intreruperi, in lungul fibrei lemnoase

Imediat după utilizare se spală cu apa si detergent. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente metalice cu protectie interioara (sau din material plastic), bine închise, ce contin 0,75 L; 2,5 L, 5l

Transport și Depozitare

În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

- 3 -



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

F-PO-09-09, rev. 2.