

PROXILIN Grund pentru lemn cu triplă protecție

DESCRIERE PRODUS:

Este un produs fabricat pe baza de rasina alchidica, solventi organici, aditivi specifici si biocizi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Are tripla protectie: anti-cari, anti-fungi, anti-putregai
- Produsul penetreaza foarte usor in fibra lemnoasa, umple foarte bine porii
- Are aderenta foarte buna la suport

DOMENII DE UTILIZARE:

Pentru protectia lemnului la interior si exterior impotriva putregaiului, a ciupercilor, mucegaiurilor, algelor, termitelor si a altor insecte care ataca lemnul. Se utilizeaza ca prim strat in sistem cu lacurile si emailurile alchidice.

Produsul este avizat de Ministerul Sanatatii, nr.Aviz CNPB 3628 IO/08/04.19

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiza
Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, fara impuritati mecanice	-
Densitate, 20°C	g/cm ³	0,838 ± 0,03	SR EN ISO 2811-1
Timp de scurgere, Ø3, (23±0.5)°C, min	s	25	SR EN ISO 2431
Continut de NV (60 min./125°C), min.	%	20	SR EN ISO 3251

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

- Temperatura mediu: max.12-30°C
- Umiditate relativa mediu: max.75%
- Temperatura suportului: 12-30°C
- Temperatura produs: 15-30°C
- Umiditate suport lemn: 12-14%
- Nu se aplica sub 10°C, pe timp de ploaie, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare.

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul
- Se aplica la vascozitatea de livrare

Pregatirea suportului si aplicarea:



Suportul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- sa fie uscat
- rezistent din punct de vedere mecanic
- sa fie curatat de materiale care impiedica aderența (praf, grasimi, pelicule de lac neaderente etc)
- se impregneaza suportul cu 1-2 straturi de Proxilin (in functie de gradul de absorbtie a lemnului) prin aplicare cu pensula. Grundul trebuie sa fie complet absorbit in pori, excesul se indeparteaza.

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu diluant Solvoxol sau D5070.

Numar de straturi recomandate: 1-2

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 10-12 m²/litru.

TIMP DE USCARE:

Se usuca complet dupa max. 16 ore.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaje metalice: 1L;4L

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C
- ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice:

- utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme normelor in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie
- prezenta surselor de foc deschis
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor de produs
- ingerarea produselor

Stingere incendii: praf chimic, CO₂, nisip, spuma chimica.

Punct de inflamabilitate: peste 21°C.

A se consulta Fisa de Securitate a produsului!