

BORI Aqua impregnant cu biocidi

UTILIZARE

Pentru impregnarea lemnului în exterior (șarpante, garduri, umbrare) și în încăperi cu umiditate ridicată (băi, bucătării, pivnițe).

CARACTERISTICI

- protecția lemnului împotriva petelor albastre, a mușcăiului, a ciupercilor xilofage și a insectelor
- penetrație adecvată
- pe bază de apă
- nuanță ușor gălbuie
- aplicare ușoară

DATE TEHNICE

COMPOZIȚIE	liant acrilic, aditivi, fungicid și insecticid
NUANȚE	ușor gălbuie
NUANȚARE	
LUCIU	
GROSIME	1,0 g / ml
DILUARE	apă
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(h), 30 g/l (2010); produsul conține: max. 20 g/l
AMBALAJE DISPONIBILE	0,75l, 5 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +35 °C, în încăperi uscate) este cel puțin până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEȚ!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE	diluare	vâscozitate	duză	presiune
Pensulă				
Imersare				
CONDIȚII DE LUCRU	Temperatura vopselei, aerului și obiectului de min. +8 °C			
USCARE (T = +20 °C, umiditate relativă de 65%)	Uscare la praf după aproximativ 30 de minute, uscat pentru atingere după 1 oră, următorul strat de aplicat după 2 – 6 ore. La temperaturi mai mici și o umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.			
ACOPERIRE	Teoretic: consumul recomandat pentru o protecție efectivă este 8-9 m ² cu 1 L Consumul practic depinde de finisarea suprafeței, de tipul de lemn și de aplicare.			
CURĂȚAREA UNELTELOR	Imediat după utilizare cu apă, vopseaua uscată se curăță cu TESSAROL NITRO diluant			

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Umiditatea recomandată pentru lemn de esență moale este 15% și pentru lemn de esență tare 12% , în orice caz nu poate depăși 20%

SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ	PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	STRAT SUPERIOR/FINAL
LEMN NOU	exterior – strat de lazur	1x BORI Aqua impregnant cu biocid	2x BORI lazur
	exterior – strat final	șlefuire, îndepărtare impurități 1x BORI Aqua impregnant cu biocid	2x TESSAROL grund acrilic pentru lemn
VOPSEA VECHĂ	Exterior – strat de lazur	Încalzstraturilor foarte deteriorate 1x BORI Aqua impregnant cu biocid	1 - 2x BORI lazur
	Exterior – strat final	șlefuire , îndepărtare vopsea deteriorată Încalzstraturilor foarte deteriorate 1x BORI Aqua impregnant cu biocid	1 - 2x TESSAROL grund acrilic pentru lemn 1 - 2x TESSAROL email acrilic

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- Pelicula nu se va forma la temperaturi de lucru sub +8 °C.
- Impregnantul trebuie amestecat bine înainte de utilizare.
- La vopsirea lambrurilor de lemn, recomandăm impregnarea lemnului pe ambele fețe, întrucât astfel se obține o mai bună stabilitate dimensională.
- Nuanța ușor gălbuie permite finisări ulterioare ale suprafeței în nuanțe deschise sau închise.